

weberniv razilit plus Tehnički list



NOVO

Prednosti proizvoda

- jednostavna priprema i nanošenje
- Od 3 do 30mm u jednom sloju
- Izuzetno malo skupljanje i velika čvrstoća
- Odlična osnova za postavljanje podnih obloga

weberniv razilit plus je samorazlivajuća masa za izravnavanje unutrašnjih podnih površina.

› INFORMACIJE O PROIZVODU

weberniv razilit plus je samorazlivajuća masa za izravnavanje unutrašnjih podnih površina u debljini sloja od 3 do 30mm prije postavljanja parketa, laminata, pločica, PVC podova, linoleuma, tepiha i drugih podnih obloga.

- vrijeme obrade: max 40 minuta od miješanja materijala
- vrijeme do prohodnosti: 3 sata
- moguće postavljanje pločica : 48h do 72h
- mogućnost postavljanja drvenih obloga: 7 dana

NAPOMENA: vodite računa o vlažnosti zraka i temperaturi. Niže temperature od 20°C, viša vlažnost zraka od 60% usporava sušenje materijala. Prije nastavka radova provjerite vlažnost podloge .

› PODRUČJE PRIMJENE

weberniv razilit plus se koristi za izravnavanje unutarnje podne površine od betona i slojeva na osnovi cementa. Problematične površine (mozaik i keramičke pločice, drveni podovi, polirani slojevi i kamen) moraju se pripremiti primerom weberprim 813.

› PRIPREMA I NAČIN UPORABE

25kg proizvoda treba lagano dodati u 5l vode uz miješanje mikserom na niskoj brzini dok se ne postigne homogenost mase. Zamiješani proizvod ostavimo da sazrije 2 minute te ga ponovno promiješamo prije uporabe, weber.niv razilit plus se nanosi izlijevanjem na podlogu.

Izliveni materijal će se sam nivelerati širenjem po podlozi letvom za niveleranje. Višak materijala treba raširiti u kuteve i druge teže dostupne dijelove podlage pomoću lopatice, zidarske žlice ili gladilice. Podlogu finalno treba izravnati valjkom sa bodljama kako bi se istisnuo zrak.

› ALAT ZA RAD

za miješanje: električni mješać
za nanošenje: čelična gladilica

› ROK TRAJANJA

12 mjeseci skladišteno na paletama u suhom prostoru bez direktnog utjecaja vremenskih uvjeta i vlage. Čuvati od smrzavanja.

› BOJA PROIZVODA

weberniv razilit plus je masa sive boje.

› POTROŠNJA

okvirno 1,55 kg/m²/mm

› PAKIRANJE



25kg vreća 1200kg na paleti

› NAPOMENA

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uvjete - temperatura 20°C, relativna vlažnost zraka do 65%. Ukoliko vremenski uvjeti nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi datim okolnostima. Weber garantira da je kvaliteta isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje masa za izravnavanje. Tvrtka ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korištenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje da se prije početka radova naprave probne površine. Kompanija prihvata reklamacije samo na kvalitetu proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primjenjen prema navedenim uputstvima

› SAVJET

Temperatura zraka i podloge za rad i sušenje iznad 5°C i ispod 30°C.