



Mapelastic Turbo



**Dvokomponentni
brzosušeći elastični
cementni mort za
hidroizolaciju terasa i
balkona, čak i pri niskim
temperaturama i na
podlogama koje nisu
potpuno suhe**



PODRUČJE PRIMJENE

Brzovezujuća hidroizolacija za zaštitu betonskih površina, cementnih estriha i postojećih podnih i zidnih obloga čak i pri niskim temperaturama.

Primjeri primjene

- Hidroizolacija balkona, terasa, ravnih krovova, plivačih bazena itd. prije polaganja keramičkih pločica, mozaika ili podnih i zidnih obloga od prirodnog kamena.
- Hidroizolacija terasa i balkona kod polaganja novih podnih obloga na postojeće podne oblage.

PREDNOSTI

- Pogodan za polaganje nakon otprilike 4 sata od nanošenja prvog sloja u normalnim vremenskim uvjetima i unutar 24 sata na temperaturama do +5°C.
- Također pogodan za podlove koje nisu potpuno suhe, pod uvjetom su sazrele.
- Otporan na kišu već nakon nekoliko sati, također i pri niskim temperaturama i visokoj razini relativne zračne vlage.
- CE certifikat u skladu s normama HRN EN 14891 i HRN EN 1504-2.
- Otporan na UV zrake.

- Također pogodan za primjenu na postojeće oblage od keramičkih pločica, sve tipove mozaika, te podne i zidne oblage od prirodnog kamena.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Mapelastic Turbo je dvokomponentni mort na osnovi cementnog veziva, agregata fine granulacije, specijalnih dodataka i sintetičkih polimera u vodenoj disperziji.

Mapelastic Turbo je rezultat rada MAPEI istraživačkog laboratorija koji je razvio specijalni polimer sa svojstvima ubrzanih vremena sušenja **Mapelastic-a**. Ova posebna formula omogućava znatno brže izvođenje radova nego što bi bilo s nekim drugim proizvodom na niskim temperaturama i na podlogama koje nisu potpuno suhe.

Turbo varijanta ima istu kemijsku otpornost na soli za odmrzavanje, sulfate, kloride i ugljični dioksid, što garantira dugogodišnju trajnost **Mapelastic-a**.

Miješanjem dviju komponenti dobije se fluidna mješavina dobre obradivosti. Nanosi se u dva sloja, s alkalnootpornom mrežicom za ojačanje umetnutom u prvi sloj (kao što je **Mapenet 150** ili **Mapetex Sel**), u ukupnoj debljini od minimalno 2 mm.

Mapelastic Turbo također ima izvrsnu prionjivost na betonske površine i cementne estrihe, keramičke pločice, mozaik, prirodni kamen i teraco, sve dok su dobro vezani za podlogu i pripremljeni kako je propisano.

Mapelastic Turbo



Nanošenje prvog sloja
Mapelastic-a Turbo



Polaganje Mapenet-a
150 u prvi svježi sloj
Mapelastic-a Turbo



Polaganje Mapetex-a
Sel u prvi svježi sloj
Mapelastic-a Turbo

Vrijeme vezanja **Mapelastic-a Turbo** omogućava hidroizolaciju i polaganje zidnih i podnih obloga unutar 24 sata kada se koristi zajedno s brzovezujućim ljeplima iz MAPEI asortimana, čak iako uvjeti okoline nisu idealni.

Mapelastic Turbo ispunjava zahtjeve prema normi EN 1504-9 ("Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija: definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti. Opća načela za uporabu proizvoda i sustava") i osnovne zahtjeve prema normi EN 1504-2 za premaze (C) prema principima PI, MC i IR ("Sustavi zaštite betonskih površina").

Mapelastic Turbo ispunjava zahtjeve norme EN 14891 ("Vodonepropusni proizvodi u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih pločica povezanih ljeplom").

PREPORUKE

- Ne nanosite **Mapelastic Turbo** u debljinama većim od 2 mm po sloju.
- Ne nanosite **Mapelastic Turbo** na temperaturama ispod +5°C.
- Ne dodavajte cement, agregat ili vodu u **Mapelastic Turbo**.
- Ne nanosite **Mapelastic Turbo** na podloge od laganih materijala.
- U toplim vremenskim uvjetima ne izlažite proizvod direktno sunčevoj svjetlosti prije upotrebe (prah i tekućinu).
- Ne nanosite **Mapelastic Turbo** na površine koje nisu vezane kako je propisano.
- Umetnите ojačanje u prvi sloj proizvoda dok je još svjež.

POSTUPAK PRIMJENE

Priprema podlage

CEMENTNI ESTRISI:

- pukotine koje nastaju zbog slijeganja ili hidratacijskog skupljanja prethodno se moraju zapuniti **Eporip**-om;
- ako se trebaju izravnati u debljini do 3 cm (izvedba padova, izravnavanje udubljenja, itd.) koristite **Planitop Fast 330** ili **Adesilex P4**;
- podloge s prašnjavom površinom moraju se konsolidirati **Primer**-om **3296** razrijeđenim vodom u omjeru 1:1 prije nanošenja proizvoda.
- LAGANI ESTRISI: položite polietilensku foliju preko laganog estriha i izvedite cementni estrih s ojačanjem u debljini

većoj od 3,5 cm (izrađen od npr. **Topcem**-a ili **Topcem**-a **Pronto**).

• POSTOJEĆE PODNE I ZIDNE OBLOGE: postojeće podne i zidne obloge od keramičkih pločica, kamenja, terakote itd. moraju biti dobro vezane s podlogom, bez ostataka koji bi smanjivali prionjivost kao što su ostaci ulja, masnoća, boja, voska, lakova, hrde itd. Prilikom uklanjanja materijala koji mogu utjecati na prionjivost **Mapelastic-a Turbo**, očistite površinu mješavinom vode i 30%-tom kaustičnom sodom te nakon toga dobro isperite površinu kako bi uklonili sve ostatke kaustične sode. Alternativno, ohrapavite površinu odgovarajućim električnim alatom i uklonite sve tragove nečistoća i prašine.

Hidroizolacija građevinskih konstrukcija

Kod hidroizolacija je više nego u bilo kojem drugom području od bitne važnosti posvetiti posebnu pažnju konstruktivnim detaljima.

Mapeband TPE, Mapeband,

Mapeband SA i drugi specijalni proizvodi su neophodan i odlučujući čimbenik prilikom izrade hidroizolacije građevinskih konstrukcija. **Mapeband TPE** se koristi za brtvljenje konstrukcijskih spojeva i svih drugih spojeva koji su izloženi stalnim pomacima, dok se **Mapeband** koristi za brtvljenje radnih dilatacija i kutnih spojeva između horizontalnih i vertikalnih elemenata. Za hidroizolaciju odvoda također su dostupni specijalni kompleti iz **Drain** asortimana.

Svakako je potrebno posebnu pažnju posvetiti ovim ključnim detaljima nakon izravnavanja i čišćenja podloge, a prije primjene hidroizolacija na bazi cementa.

Priprema morta

Ulije komponentu B (tekućina) u odgovarajuću čistu posudu a zatim polako dodavajte komponentu A (prah) uz neprekidno miješanje mješalicom. Pažljivo miješajte nekoliko minuta kako bi se prah ravnomjerno izmiješao i na dnu i na stranama posude.

Nastavite miješati minimalno 3 minute dok ne dobijete posve jednoličnu mješavinu. Koristite mješalicu pri manjem broju okretaja kako bi sprječili uvlačenje previše zraka.

Ne pripremati mješavinu ručno.

Nanošenje morta

Mapelastic Turbo ostaje obradiv više od 45 minuta u posudi za miješanje.

Nakon pripreme površine nanesite sloj **Mapelastic-a Turbo** ravnom stranom lopatice. Zatim nazubljenom stranom lopatice nanesite sloj proizvoda i umetnite alkalnootpornu mrežicu **Mapenet 150**. Nakon pozicioniranja mrežice utisnite ju u prvi sloj glatkom stranom lopatice.

**Mapelastic Turbo: dvokomponentni elastični cementni mort za hidroizolaciju balkona i terasa,
sukladno zahtjevima norme EN 14891 i EN 1504-2, EN 1504-9 premazi (C)
načela PI, MC i IR**

TEHNIČKI PODACI (tipične vrijednosti)

OPIS PROIZVODA

	komponenta A	komponenta B
Konzistencija:	prah	tekućina
Boja:	svijetlo smeđa	bijela
Nasipna gustoća (g/cm³):	1,3	–
Gustoća (g/cm³):	–	1,04
Sadržaj suhe tvari (%):	100	54

PODACI O PRIMJENI (pri +20°C i 50% rel. zračne vlage)

Boja mješavine:	smeđa
Omjer miješanja:	komponenta A : komponenta B = 1 : 0,8
Konzistencija:	tekuća
Specifična težina mješavine (kg/dm³):	1400
Temperatura za rad:	od +5°C do +35°C
Vrijeme primjene mješavine:	više od 45 min.

KONAČNE KARAKTERISTIKE (debljina 2,0 mm)

Svojstva	Postupak ispitivanja	Zahtjevi prema EN 1504-2 premaz (C) načela PI, MC i IR	Glavne karakteristike Mapelastic-a Turbo s ojačanjem
Čvrstoća prionjivosti na beton: – nakon 24 sata na +20°C i 50% rel.vlage (N/mm²):	EN 1542	nema zahtjeva	≥ 0.7
Čvrstoća prionjivosti na beton: – nakon 28 dana na +20°C i 50% rel.vlage (N/mm²):		za fleksibilne sustave : - bez prometa : ≥ 0,8 - s prometom : ≥ 1,5	≥ 1.5
Toplinska kompatibilnost na cikluse smrzavanja/odmrzavanja sa solim za odmrzavanje, mjerena kao čvrstoća prionjivosti (N/mm²):		nema zahtjeva	≥ 1.0
Čvrstoća prionjivosti na beton: – nakon 7 dana na +20°C i 50% rel.vlage +21 dan u vodi (N/mm²):		nema zahtjeva	≥ 0.7
Statička sposobnost premoštenja pukotina izražena kao maksimalna širina pukotine: – nakon 28 dana na +20°C i 50% rel.vlage (mm):	EN 1062-7	od razreda A1 (0,1 mm) do razreda A5 (2,5 mm)	A4 (+20°C) (> 1,25 mm)
Vodonepropusnost, izraženo kao kapilarno upijanje (kg/m²·h^{0,5}):	EN 1062-3	< 0.1	< 0.05
Reakcija na vatru:	EN 13501-1	Eurorazred	E
		Zahtjevi prema EN 14891	Glavne karakteristike Mapelastic-a Turbo s ojačanjem
Vodonepropusnost pod tlakom vode (1.5 bara u trajanju 7 dana s pozitivne strane):	EN 14891-A.7	nema prodiranja	ema prodiranja
Premoštavanje pukotina na +23°C (mm):	EN 14891-A.8.2	≥ 0.75	≥ 1.25
Premoštavanje pukotina na -5°C (mm):	EN 14891-A.8.3	≥ 0.75	≥ 0.80
Početna prionjivost prema (N/mm²):	EN 14891-A.6.2	≥ 0.5	≥ 0.80
Čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodi (N/mm²):	EN 14891-A.6.3	≥ 0.5	≥ 0.60
Čvrstoća prionjivosti nakon izloženosti izvoru toplote (N/mm²):	EN 14891-A.6.5	≥ 0.5	≥ 1.40
Čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja-odmrzavanja (N/mm²):	EN 14891-A.6.6	≥ 0.5	≥ 0.80
Čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u lužnatu vodu (N/mm²):	EN 14891-A.6.9	≥ 0.5	≥ 0.75

Vrijednosti prionjivosti prema EN 14891 mjerene na **Mapelastic-u Turbo** i cementnom ljeplju razreda C2 prema EN 12004

Nakon vezanja prvog sloja **Mapelastic-a Turbo** (oko jedan sat u povoljnim vremenskim uvjetima), nanesite drugi sloj glatkom stranom lopatice tako da u potpunosti prekrijete mrežicu za ojačanje.

Za daljnje poboljšanje svojstava premošćenja pukotina **Mapelastic-a Turbo** preporučamo upotrebu perforirane netkane tkanine od polipropilenskih vlakana **Mapetex Sel** umjesto **Mapenet-a 150**. Nanesite prvi sloj **Mapelastic-a Turbo** najmanje 1 mm debljine glatkom starnom lopatice i umetnite **Mapetex Sel** u prvi sloj tako da ga u potpunosti utisnete. Nakon što je prvi sloj potpuno vezao nanesite drugi sloj tako da u potpunosti prekrijete tkaninu, koristeći ravnu stranu lopatice.

Nakon nanošenja **Mapelastic-a Turbo** vrijeme čekanja prije lijepljenja završnih obloga varira od 3 do 16 sati, ovisno o uvjetima okoline.

Polaganje keramičkih pločica na **Mapelastic Turbo**

BALKONI I TERASE:

- pločice polažite ljepilima na cementnoj osnovi razreda C2 kao što su **Keraflex**, **Keraflex Maxi S1**, **Ultralite S1** ili alternativno koristite brzovezujuća ljepila razreda C2F kao što su **Granirapid**, **Elastorapid** ili **Ultralite S1 Quick** za brzo obavljanje posla ili kod rada pri niskim temperaturama;
- fuge između pločica zapunite masama za fugiranje na cementnoj osnovi razreda CG2 kao što su **Keracolor FF**, **Keracolor GG** pomiješan s **Fugolastic**-om ili **Ultracolor Plus**;
- zabrvte dilatacijske fuge specijalnim MAPEI masama za brtvljenje (kao što su **Mapeflex PU45**, **Mapesil AC** ili **Mapesil LM**). Drugi tipovi brtivila mogu se koristiti ovisno o zahtjevima i uvjetima upotrebe; za dodatne informacije obratite se MAPEI Tehničkoj službi).

BAZENI ZA PLIVANJE:

- polažite pločice upotrebom ljepila na cementnoj osnovi razreda C2 (kao što su **Keraflex**, **Keraflex Maxi S1** ili **Ultralite S1**) ili koristite brzovezujuća ljepila razreda C2F (kao što su **Granirapid**, **Elastorapid** ili **Ultralite S1 Quick**). Za polaganje mozaika možete koristiti **Adesilex P10 + Isolastic** razrijeđen s 50 % vode (klasa C2TE, S1);
- fuge zapunite masama za fugiranje na cementnoj osnovi razreda CG2 (**Keracolor FF**, **Keracolor GG**

pomiješan s **Fugolastic**-om ili **Ultracolor Plus**) ili korištenjem epoksidnih masa za fugiranje razreda RG (iz **Kerapoxy** assortmana proizvoda);

- dilatacije i spojeve zabrvite **Mapesil AC** silikonskom masom za brtvljenje.

Čišćenje

Zbog visoke snage prionjivosti **Mapelastic-a Turbo** čak i na metalne površine, preporuča se oprati alat vodom prije nego **Mapelastic Turbo** veže. Nakon vezanja, čišćenje je moguće samo mehanički.

POTROŠNJA

Približno 2,4 kg/m² (za dva sloja proizvoda s ojačanjem umetnutim između dva sloja).

Napomena: podaci navedene potrošnje su za jednolični sloj nanesen na ravnu površinu, a mogu biti veći na neravnim površinama.

PAKIRANJE

Komplet od 36 kg:

- komponenta A: vreća od 20 kg;
- komponenta B: posuda od 16 kg.

Komplet od 18 kg:

- komponenta A: vreća od 10 kg;
- komponenta B: posuda od 8 kg.

SKLADIŠTENJE

Mapelastic Turbo komponenta A ima rok trajanja 12 mjeseci u originalno zatvorenoj ambalaži.

Proizveden u skladu s uvjetima Annex XVII Pravilnika (EC) № 1907/2006 (REACH), stavka 47.

Mapelastic Turbo komponenta B ima rok trajanja 24 mjeseca.

Mapelastic Turbo čuvajte na suhom mjestu, na temperaturi višoj od +5°C.

MJERE OPREZA KOD PRIPREME I PRIMJENE

Mapelastic Turbo ne smatra se štetnim prema važećim normama i smjernice se odnose na klasifikaciju mješavine. Sadrži specijalno hidrauličko vezivo koje u kontaktu sa znojem ili drugim tjelesnim tekućinama uzrokuje blagu iritirajuću lužnatu reakciju.

Mapelastic Turbo komponenta B ne smatra se štetnom prema važećim normama i smjernice se odnose na klasifikaciju mješavine. Svakako preporučamo korištenje zaštitnih rukavica i naočala i poduzimanje uobičajenih mjera opreza prilikom rukovanja kemijskim proizvodima. Za daljnje i potpune informacije o sigurnosti korištenja našeg proizvoda, pogledajte našu najnoviju verziju Sigurnosnog lista.



Drugi sloj **Mapelastic-a Turbo** preko prvog sloja ojačanog **Mapetex-om Sel**



Lijepljenje pločica **Elastorapid-om**



Fugiranje pločica **Ultracolor-om Plus**

PROIZVOD JE NAMIJENJEN ZA
STRUČNU UPOTREBU.

UPOZORENJE

Iako su tehnički detalji i preporuke, koje se nalaze u opisu ovog proizvoda, rezultat našeg najboljeg znanja i iskustva, sve gore navedene informacije moraju se uzeti samo kao okvirne i potvrditi u praktičnoj primjeni; iz tog razloga, svi koji žele koristiti ovaj proizvod, moraju prethodno provjeriti da li odgovara predviđenoj primjeni. Korisnik sam odgovara za

posljedice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda.

Molimo pogledajte važeću verziju Tehničkog lista, dostupnu na našoj web stranici www.mapei.com

Sve relevantne reference o proizvodu mogu se dobiti na zahtjev ili na mapei web stranicama www.mapei.hr i www.mapei.com



**Mapelastic
Turbo**

Svako reproduciranje tekstova, fotografija i ilustracija koje su ovdje objavljene je zabranjeno i sudski će se progonti

2190-7-2016 (HR)



GRADIMO BUDUĆNOST