

Adress :Organize San. Bölgesi Sarıseki / İSKENDERUN
 Tel :+90 326 656 28 90 PBX
 Fax :+90 326 656 28 95
 Web :www.toscelik.com.tr
 E-mail :toscelik@toscelik.com.tr

MÜŞTERİ ADI & ADRESİ
 NAME & ADDRESS OF THE CUSTOMER
 MICK D.O.O.
 KUKULJANOVO 447 51227 KUKULJANOVO,
 CROATIA
 HIRVATİSTAN

DESCRIPTION OF GOODS:
 GALVANIZED PIPES SUITABLE FOR
 GALVANIZING

EN 10255 NO: E-30-01087-16

Ürün Bilgisi ve Mekanik Testler/Product Information and Mechanical Tests

SIRA ITEM	TIP TYPE	EBAT SIZE	PAKET NO PACK NO	DÖKÜM CAST NO	PPB	LOT NO	URT.NORM PRODUCT NORM	KALİTE STEEL GRADE	YS N/mm ²	TS N/mm ²	E %	IE 1 J	IE 2 J	IE 3 J	IE AV. J	TT °C	HT BAR	HT TIME Sec	VDC	FT	BD	EX	NDE	B
43	GTC	1 1/2"X3,20X6000	KA02770920	2020305764	61	LOT2	EN 10255	S195T	313	415	31.3						50	5	G	G		G	G	
44	GTC	1"X3,20X6000	KA02778413	2006960	91	LOT2	EN 10255	S195T	308	395	37.2						50	5	G	G		G	G	
45	GTC	1/2"X2,60X6000	KA02780920	2021065518	169	LOT2	EN 10255	S195T	286	391	39.5						50	5	G	G		G	G	
46	GTC	1/2"X2,60X6000	KA02780932	2021065518	169	LOT2	EN 10255	S195T	286	391	39.5						50	5	G	G		G	G	
47	GTC	1/2"X2,60X6000	KA02780933	2021065518	169	LOT2	EN 10255	S195T	286	391	39.5						50	5	G	G		G	G	
48	GTC	1/2"X2,60X6000	KA02780934	2021065518	169	LOT2	EN 10255	S195T	286	391	39.5						50	5	G	G		G	G	
49	GTC	1/2"X2,60X6000	KA02780971	2021065518	169	LOT2	EN 10255	S195T	286	391	39.5						50	5	G	G		G	G	

Kimyasal Testler / Chemical Tests

SIRA ITEM	DÖKÜM NO HEAT NO	C %	SI %	S %	MN %	P %	AL %	CR %	MO %	NI %	CU %	N %	TI %	V %	SN %	NB %	CEIIW %	CEPCM %
43	2020305764	0.1091	0.0207	0.0260	0.3783	0.0152	0.0283	0.0385	0.0010	0.0222	0.0268	0.0050	0.0013	0.0010	0.0005		0.1835	0.1340
44	2006960	0.0482	0.0063	0.0281	0.2774	0.0119	0.0341	0.0981	0.0150	0.0888	0.4358	0.0106	0.0010	0.0010	0.0172		0.1522	0.0951
45	2021065518	0.0807	0.0140	0.0132	0.4592	0.0124	0.0465	0.0133	0.0010	0.0148	0.0207	0.0030	0.0010	0.0010	0.0005	0.0010	0.1627	0.1072
46	2021065518	0.0807	0.0140	0.0132	0.4592	0.0124	0.0465	0.0133	0.0010	0.0148	0.0207	0.0030	0.0010	0.0010	0.0005	0.0010	0.1627	0.1072
47	2021065518	0.0807	0.0140	0.0132	0.4592	0.0124	0.0465	0.0133	0.0010	0.0148	0.0207	0.0030	0.0010	0.0010	0.0005	0.0010	0.1627	0.1072
48	2021065518	0.0807	0.0140	0.0132	0.4592	0.0124	0.0465	0.0133	0.0010	0.0148	0.0207	0.0030	0.0010	0.0010	0.0005	0.0010	0.1627	0.1072
49	2021065518	0.0807	0.0140	0.0132	0.4592	0.0124	0.0465	0.0133	0.0010	0.0148	0.0207	0.0030	0.0010	0.0010	0.0005	0.0010	0.1627	0.1072

G :İyi/Good
 YS :Akma Muk./Yield Strength(N/mm²)
 TS :Çekme Muk./Tensile Strength(N/mm²)
 E :Uzama/Elongation (%)
 NDE:Tahribatsız Test/Non Destructive Examination
 B: Havsallı/ Bevelled
 VDC: Görsel Kontrol/ Visual&Dimensional Check
 EX: Genişletme/ Expanding
 HT: Hidrostatik Test/ Hydrostatic Text(Bar)
 IE :Darbe Enerjisi/Impact Energy(Joule)
 TT :Test Sıcaklığı/ Test Temp.for Impact Testing(°C)
 HT TIME: Saniye/ Second
 FT: Yassılma/ Flattanning
 BD: Bükme/Bending
 PPB:Paket içi adet/Pieces per bundle

GPE: GALVANISED PLAIN END PIPE
 GTC: GALVANISED THR AND COUP PIPE

CE marklaması EN 10255 kapsamında Üretilen ürünler için geçerlidir
 CE marking applies to those produced in accordance with EN 10255
 EN 10255 CE Kapsam/Scope: Serl L, L1, L2, M, H

ONAY / APPROVED BY
 ERW Fabrikaları Kalite Müdürü / ERW Plants Quality Manager
 Bülent SÖNMEZ
 bulent.sonmez@toscelik.com.tr



TOSÇELİK Profil ve Sac
 Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş.
 Organize Sanayi Bölgesi Sarıseki/İSKENDERUN
 T +90 (326) 6562890 (plax) Fax : 90 + (326) 6562895
 Aşım Gönöz V.D. : 086 001 3021