

**VIK-HR d.o.o**

Zagrebačka c. 231; HR-10000 Zagreb,  
OIB: 77964845376

tel: +385 (0)1 23 13 060

fax: +385 (0)1 23 32 036

www.vik.hr



# IZVJEŠĆE O PREGLEDU I ISPITIVANJU (SAŽETAK)

## TEST REPORT (SUMMARY)

### I-L2-230602-2

Predmet ispitivanja: **HIDROFORSKA POSUDA, STOJEĆA**  
*Product:* **90; 130; 180 litara; NP 4,0 bar**  
Izmjere prema teh. dokumentaciji proizvođača

**Proizvođač: „BRAVARIJA ŠPOLJAREC“**

Svrha ispitivanja: **Provjera kakvoće izrade te nepropusnosti ispitnim vodenim**  
*Purpose of testing:* **predtlakom od 6,0 bar u trajanju od 2,0 h.**

Korisnik: **BRAVARIJA ŠPOLJAREC, vl. Igor Špoljarec**  
*User:* **Mala Strana 17, Biškupec Zelinski**  
**HR-10380 Sv. Ivan Zelina**

Ovlaštena tvrtka: **VIK-HR d.o.o. Zagreb, Zagrebačka c. 231; tel. 01 23 13 060;**  
*Authorized company:* **fax. 01 23 33 036; e-mail: vik@vik.hr**

Broj ovlaštenja: **OIB: 77964845376; Tt-18/47741-2**  
*Authorization No:*

Datum ispitivanja: **2023.06.02.**  
*Date of testing:*

Završeno: **2023.06.02.**  
*Finished:*

Valjanost: **jedna godina; do 2024.06.02.**  
*Report validity:*

### ZAVRŠNA OCJENA

#### ASSESSMENT

Izmjerena debljina prevlake cinka,  $\mu\text{m}$ : min 73; max 82; prosječna, na bazi 20 mjerenja, po tipu. Na temelju izvršenih pregleda, mjerenja i ispitivanja vodenim tlakom od 6,0 bara u trajanju od 2,0 h, za koje vrijeme nije došlo do propuštanja u okolinu, te pozitivnih rezultata ispitivanja značajki navedenih u ovom Izvješću, zaključuje se da navedene hidroforske posude

### zadovoljavaju

te se mogu koristiti za navedene svrhe prema naputku proizvođača, za najveći dopušteni tlak vode od 6,0 ili 10,0 bara, prema izvedbi i uputama proizvođača.

Ispitao:  
*Tested by:*

Domagoj Babić, mag.ing.mech.

I-L2-230602-2



Odobrio:  
*Authorized Person:*

mr. Vladislav Špacir, dipl.ing.

1/1